

MQP™ - 0 -20057-070 各向同性磁粉*

材料描述


MQP-0-20057-070 是麦格昆磁第一种“高温应用磁粉”，特别为在高温环境中工作的磁体而设计。它是基于专利钕铁硼合金成分的各向同性磁粉并且适宜生产粘结磁体。此产品采用快淬、破碎和热处理工艺生产。麦格昆磁还可以提供同样耐高温但磁通更高的 MQP-14-12-20000-070 磁粉。

磁粉磁性能¹

	SI		CGS	
详细说明 剩磁, B_r	800-830	mT.....	8.00-8.30	kG
最大磁能积, $(BH)_{max}$	105-115	kJ/m ³	13.2-14.5	MGOe
内禀矫顽力, H_{ci}	940-1070	kA/m.....	11.8-13.5	kOe

典型值


矫顽力, H_c	525	kA/m.....	6.6	kOe
磁化到 $\geq 95\%$ 饱和的磁化场 H_s	≥ 1600	kA/m.....	≥ 20.0	kOe
剩磁温度系数 $B_r, \alpha, \text{ to } 100^\circ \text{ C}$	-0.13	%/°C		
内禀矫顽力温度系数 $H_{ci}, \beta, \text{ to } 100^\circ \text{ C}$	-0.40	%/°C		
居里温度, T_c	305	°C		
最大工作温度 ²	140-180	°C		
最大工艺温度 ³	300	°C		



物理特性

详细说明	Sieve Screen Analysis:
Total > 40 Mesh (420x420 μm opening)	< 0.1 wt.%
Total > 60 Mesh (250x250 μm opening)	< 25 wt.%
Total < 270 Mesh (53x53 μm opening)	< 12 wt.%





典型值 理论密度	7.61 g/cm ³
松装密度	2.70 g/cm ³



* 请联系麦格昆磁以获取最新的产品说明并针对您的应用，协助您选择理想的产品。

MQP™ - 0 -20057-070 各向同性磁粉*

粘结磁体特性⁴



1 除非另有说明，性能均在25°C下测试得出。
 2 用该磁粉做成的磁体最大工作温度取决于其具体的应用领域，磁体类型及磁体形状。请联系我们的应用工程师以获得更多的信息。
 3 此处定义的最大工艺温度是指磁粉在空气中加热该1小时后有<2%的磁通（即：结构损失）损失的温度。
 4 这些性能主要指25°C下的性能表现。磁体的性能由磁粉的填充方式和生产条件决定。请联系我们的应用工程师以获取麦格昆磁磁体方面的信息。
 * 此种粉及由此种粉制成的产品及生产工艺受下方一个或多个美国专利的保护：
 5,056,585; 5,172,751; 5,174,362; 5,411,608; 5,645,651; 6,183,572; 6,478,890; 6,979,409; 7,144,463